

BAUSTOFFPRÜFSTELLE Wismar GmbH



RAP Stra-Prüfstelle

- ✓ Prüf- und Überwachungsstelle nach „Richtlinien für die Anerkennung von Prüfstellen für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau (RAP Stra)“
- ✓ Prüfstelle für die Fremdüberwachung der Ausführung nach ZTV-ING Teil 3, Abschnitt 4 und 5
- ✓ Prüfstelle für Fahrbahndecken aus Beton nach ZTV Beton-StB
- ✓ Prüfstelle zur Messung verkehrstechnischer und anderer Eigenschaften von Fahrbahnmarkierungen gemäß ZTV M

Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle

- ✓ für Bauprodukte des Beton-, Stahlbeton- und Mauerwerksbaus – nach Landesbauordnung (MVO 01) – nach Bauproduktengesetz (Kenn-Nummer: 0943)
- ✓ für die Überprüfung von Herstellern bestimmter Bauprodukte und von Anwendern bestimmter Bauarten entspr. § 17 Abs. 5 MBO sowie für die Überwachung bestimmter Tätigkeiten mit Bauprodukten und bei Bauarten entspr. § 17 Abs. 6 MBO
- ✓ eingetragen im „Handbuch für das Fliesengewerbe“ unter „Untersuchungs- und Materialprüfanstalten“

Baustoffprüfstelle Wismar GmbH · Lübsche Straße 109 · 23966 Wismar

DASAG Objekt-Vertriebs-GmbH
Wittestraße 49

13509 Berlin

Wismar, 15.04.2011

Unsere Zeichen: Ha.

Prüfbericht - Nr. 0699/11	
Auftraggeber::	DASAG Objekt-Vertriebs-GmbH
Auftragssache:	Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft - Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr nach DIN 51130:2004-06
Auftragstag:	07.04.2011
Einlieferungstag:	07.04.2011
Prüftag:	14.04.2011
Bezeichnung des Erzeugnisses:	Betonplatten Abmessungen L/B/D [cm]: 40 x 40 x 4
Oberflächenbehandlung:	gestrahlt
Anzahl:	5 Stück
Hersteller / Herkunft:	nicht angegeben
Ursprungsnachweis:	Die Proben wurden durch den Auftraggeber bereitgestellt.

Der Prüfbericht umfasst 2 Seiten.

Dieser Prüfbericht gilt für die Dauer von 5 Jahren, es sei denn, es ergeben sich Bedingungen, die zur Änderung der Oberflächenbeschaffenheit führen können. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Prüfberichte dürfen nur ungekürzt oder nach Genehmigung durch die Baustoffprüfstelle Wismar GmbH im Auszug wiedergegeben werden. Belegproben werden höchstens zwei Monate aufbewahrt.

Baustoffprüfstelle Wismar GmbH
Lübsche Straße 109
23966 Wismar
Telefon: (03841) 76 23 06; 7 55 48
Fax: (03841) 76 30 78
E-Mail: info@bps-wismar.de
Internet: www.bps-wismar.de

Kontoverbindungen:
Sparkasse Mecklenburg-Nordwest
BLZ: 140 510 00, Kto.: 1 000 006 553
IBAN: DE 32 1405 1000 1000 006 553
BIC: NOLADE 21WIS
Volksbank Wismar
BLZ: 130 610 78, Kto.: 4 100 182

Handelsregister Schwerin: HRB 1958
Steuer-Nr.: 080/106/00090
USt.-IdNr.: DE137436034
Geschäftsführerin: Dipl.-Ing. Ellen Stoige
Prüfstellenleiterin RAP Stra: Dipl.-Ing. (FH) Dorte Matzkeit
Prüfstellenleiterin PÜZ-Stelle: Dipl.-Ing. Ellen Stoige

Mobil: (0173) 2 33 59 25
Mobil: (0174) 9 18 32 86

Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft nach DIN 51130:2004-06 "Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft - Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr - Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"

Beschreibung der Platte:

Die Betonplatten haben eine gestrahlte Oberfläche.

Vorbereitung des Prüfbelages:

Es wurde ein fugenloser Prüfbelag von ca. 120 x 40 cm

durch Verlegen auf einer selbsttragenden, verzugsfreien Platte hergestellt.

Vor Beginn der Prüfung erfolgte die Reinigung des Belages mit einem trockenen Tuch.

Mittlerer Neigungswinkel:

Versuch-Nr.	korrigierter Gesamtakzeptanzwinkel DIN 51 130 erhöhte Rutschgefahr [°]
1	34,3
2	34,8
3	34,5
4	35,3
5	35,5
6	34,8
Mittelwert	34,9
korrigierter mittlerer Neigungswinkel α_{ges} für u.a. Bewertungsgruppe	> 35

Bewertungsgruppe:

Der Bodenbelag ist gemäß der ermittelten Prüfergebnisse nach den Richtlinien der

- DIN 51130 der Bewertungsgruppe **R 12** zuzuordnen.

Dipl.-Ing. (FH) Ch. Hartig
Bearbeiterin



Dipl.-Ing. E. Stoige
Leiterin der Prüfstelle